

COLOR CAR

PLASTER AUTO

Producto a base de nitrocelulosa para resanes en general



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Color Car Plaster para resanes y repintado general de las superficies metálicas.

TIPO

Nitrocelulosa.

USOS RECOMENDADOS

Para rellenar pequeñas imperfecciones que no fueron cubiertas por el primario y resanes en el repintado de superficies metálicas en general.

COLORES

Gris
Verde
Rojo

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

VISCOSIDAD

385 - 430 mm/10

Determinado en Penetrómetro con aguja de latón a 25°C

*La especificación depende del color.

ASTM D 217

DENSIDAD (g/ml)

1.150 - 1.290 a 25 °C

ASTM D 1475-13

SÓLIDOS POR PESO (%)

52.0 – 59.0

ASTM D 2369-07

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Producto de fácil aplicación, secado rápido, buen poder de relleno, fácil de lijar y buena adherencia.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con solventes tóxicos e inflamables.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por resanar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido y todo tipo de contaminantes.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar perfectamente el producto antes de usarlo.

DILUCIÓN

Color Car Plaster se debe aplicar sin diluir.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Color Car Plaster se debe aplicar sin diluir con cuña metálica, de hule o plástico en capas delgadas (3 a 4) y detallar con cuña metálica. Deje secar 30 minutos antes de lijar en húmedo o en seco. Permita secar 1 hora después de lijar, para aplicar Primer de la línea Color Car.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicación con cuña metálica, de hule o plástico.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa:

Secado al tacto 5 minutos.

Secado duro 30 minutos.

Para lijar en húmedo o en seco 30 minutos.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Material base solvente, de 7.2°C.

Método: Determinación de Flash Point en copa cerrada

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Caducidad: **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Este producto contiene solventes tóxicos e inflamables, debe aplicarse en lugares bien ventilados, mantener el envase bien cerrado en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. El manejo de este producto requiere del uso de guantes de látex, goggles y respirador para vapores orgánicos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se debe aplicar sobre Primer y acabados previamente lijados para asegurar adherencia. No es un producto que resista productos químicos corrosivos.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Bote 1 L

Bote 4 L

Cubeta 19 L

COLOR CAR

PLASTER AUTO

Producto a base de nitrocelulosa para resanes en general



CARTA TÉCNICA

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en

cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 55) 5864-0790

+ (52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO