

# TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO

Pasta acrílica texturizada acabado muy fino



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua que esta formulada con una tecnología aligerante que reduce hasta un 20 % su peso que facilita la aplicación y transporte, lista para usarse y de fácil aplicación para decorar muros en interiores y exteriores con el que se puede diseñar distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

También sirve como junteador, ya que al ser muy fino cubre cualquier irregularidad de la superficie.

#### **TIPO**

Estireno - Acrílico.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso (Plaka Comex), etc.

#### **COLORES**

Base para igualar 1160 colores en sistema tinto métrico Color Center.

#### **ACABADO**

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

67 % +/- 2% ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

42.79 % +/- 2% Calculado por fórmula.

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.35 - 1.45 g/ml ASTM D 1475

#### **PENETRACIÓN**

330 - 370 1/10 mm. ASTM D 217

#### **VOC (g/l)**

20.5 Calculado por formula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Por su tecnología aligerante, reduce el riesgo de sufrir lesiones por someterse a una tensión muscular al momento de transportarlo y aplicarlo, además de ahorrar costos de transportación.

Contiene un fungicida especial para proteger contra hongos a la película del recubrimiento que evita la formación de algas o hongos.

Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

Sellado:

Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min. antes de aplicar la pasta.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.

Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### **DILUCIÓN**

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, sin embargo el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser:

Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico. etc.

Como junteador no se le da acabado final, se procura dejar lo más lisa y pareja la superficie. Se puede incluso lijar, se procura dejar limpia la superficie y se puede aplicar el acabado final que se quiera dar.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Se recomienda utilizar:

# TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO

Pasta acrílica texturizada acabado muy fino



## CARTA TÉCNICA

Rodillo.  
Esponja.  
Llana metálica.  
Llana de acrílico.  
Tiroleta.

### PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40° C. Evite pintar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias. Evite que se congele.

### TIEMPO DE SECADO

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:  
Al tacto 30 minutos.  
Secado total: 24 horas aproximadamente  
Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación).

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teórico es 0.9 mm (35.4 milésimas de pulgada).  
Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.54 mm (21.26 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se **consumen 18 – 22 m<sup>2</sup> / cubeta y 4 – 6 m<sup>2</sup>/galón**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee. Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.  
El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

---

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

---

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Practico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

Una vez seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no se recomienda hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.

En caso de ensuciamiento solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos ligeros procurando cuidar la integridad de la película.

Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

---

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN (L)

Galón 4 L  
Cubeta 19 L  
Tambor 200 L

---

## PESO POR CADA PRESENTACIÓN

# TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO

Pasta acrílica texturizada acabado muy fino



## CARTA TÉCNICA

### **PRESENTACION (Kg)**

Galón	5.60 Kg
Cubeta	26.50 Kg
Tambor	280 Kg

### **8. IMPORTANTE**

#### **ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES**

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberán verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx).

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que

El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

#### **ATENCIÓN AL CONSUMIDOR**

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO

# TEXTURI ULTRALIGERA GROSA

Pasta acrílica texturizada acabado Textura Grosa



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua que esta formulada con una tecnología aligerante que reduce hasta un 20 % su peso que facilita la aplicación y transporte, lista para usarse y de fácil aplicación para decorar muros en interiores y exteriores con el que se puede diseñar distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

#### **TIPO**

Acrílica modificada

#### **USOS RECOMENDADOS**

Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, paneles de yeso (Plaka Comex), etc.

#### **COLORES**

Base para igualar 1160 colores en sistema tinto métrico Color Center.

#### **ACABADO**

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

73 +/- 2% ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

58 % +/- 2% Calculado por fórmula

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.16– 1.26 g/ml ASTM 1475

#### **PENETRACIÓN**

330 - 375 1/10 mm ASTM D 217

#### **VOC (g/l)**

15.30 Calculado por fórmula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Por su tecnología aligerante, reduce el riesgo de sufrir lesiones por someterse a una tensión muscular al momento de transportarlo y aplicarlo, además de ahorrar costos de transportación.

Contiene un fungicida especial para proteger la película del recubrimiento que evita la formación de algas y hongos.

Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

Sellado:

Diluya Práctico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 min. antes de aplicar la pasta.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.

Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### **DILUCIÓN**

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, pero el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico. etc.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Se recomienda utilizar:

Rodillo.

Esponja

Llana metálica

Llana de acrílico

Tiroleta

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40° C. Evite aplicar el texturizado en las últimas horas del día. Cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

#### **TIEMPO DE SECADO**

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

Al tacto: 30 minutos.

Secado total 24 horas aproximadamente.

Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación.

#### **ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA**

1.77 mm (70 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

# TEXTURI ULTRALIGERA GROSA

Pasta acrílica texturizada acabado Textura Grosa



## CARTA TÉCNICA

### ESP/ESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.25 mm (49.6 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen **10 – 12 m<sup>2</sup> / cubeta**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

Una vez seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no se recomienda hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.

En caso de ensuciamiento solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos ligeros procurando cuidar la integridad de la película.

Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN (L)

Cubeta	19 L
Tambor	200 L

### PRESENTACION (Kg)

Cubeta	23 Kg
Tambor	242 Kg

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx). Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE

# TEXTURI ULTRALIGERA GROSA

Pasta acrílica texturizada acabado Textura Grosa



## CARTA TÉCNICA

POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO

# TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA

Recubrimiento Acrílico en pasta de textura media.



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua que esta formulada con una tecnología aligerante que reduce hasta un 20 % su peso que facilita la aplicación y transporte, lista para usarse y de fácil aplicación para decorar muros en interiores y exteriores con el que se puede diseñar distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

#### **TIPO**

Acrílica modificada

#### **USOS RECOMENDADOS**

Para recubrir plafones y muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso (Plaka Comex).

#### **COLORES**

Base para igualar 1160 colores en sistema tinto métrico Color Center.

#### **ACABADO**

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

70% +/- 2 % ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

53.77 +/- 2 % Calculado por fórmula

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.16 - 1.26 ASTM D 1475

#### **PENETRACIÓN**

330 - 370 1/10 mm ASTM D 217

#### **VOC (g/l)**

15.40 Calculado por fórmula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Por su tecnología aligerante, reduce el riesgo de sufrir lesiones por someterse a una tensión muscular al momento de transportarlo y aplicarlo, además de ahorrar costos de transportación.

Contiene un fungicida especial para proteger la película del recubrimiento que evita la formación de algas y hongos. Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, polvo, salitre, etc.

Sellado:

Diluya Práctico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 minutos antes de aplicar la pasta.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela. Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### **DILUCIÓN**

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, pero el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico, etc.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Se recomienda utilizar:

Rodillo.

Esponja.

Llana metálica.

Llana de acrílico.

Tiroleta.

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y 40 ° C.

Evite aplicar en las últimas horas del día o cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias. Evite que se congele.

# TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA

Recubrimiento Acrílico en pasta de textura media.



## CARTA TÉCNICA

### TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% de humedad relativa:

Al tacto 30 minutos.

Secado total: 24 Horas.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

El rendimiento teórico es de 1.311 mm (51 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

El rendimiento teórico es de 0.920 mm (36.2 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen **13 – 17 m<sup>2</sup> / cubeta**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y dependiendo del acabado que se desee.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No flamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos

químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

Una vez seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no se recomienda hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.

En caso de ensuciamiento solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos ligeros procurando cuidar la integridad de la película.

Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN (L)

Galón	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

### PRESENTACION (Kg)

Galón	4.80 Kg
Cubeta	23.0 Kg
Tambor	242 Kg

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página **www.comex.com.mx**. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

# TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA

Recubrimiento Acrílico en pasta de textura media.



## CARTA TÉCNICA

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO

# TEXTURI ULTRALIGERA SEMIGROSA

Pasta acrílica texturizada acabado semigrosa



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua que esta formulada con una tecnología aligerante que reduce hasta un 20 % su peso que facilita la aplicación y transporte, lista para usarse y de fácil aplicación para decorar muros en interiores y exteriores con el que se puede diseñar distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

#### **TIPO**

Acrílica modificada

#### **USOS RECOMENDADOS**

Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso etc.

#### **COLORES**

Base para igualar 1160 colores en sistema tinto métrico Color Center.

#### **ACABADO**

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

73 +/- 2% ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

59 % +/- 2% Calculado por fórmula

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.16 - 1.26 g/ml ASTM 1475

#### **PENETRACIÓN**

330 - 375 1/10 mm ASTM D 217

#### **VOC (g/l)**

17.23 Calculado por fórmula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Por su tecnología aligerante, reduce el riesgo de sufrir lesiones por someterse a una tensión muscular al momento de transportarlo y aplicarlo, además de ahorrar costos de transportación.

Contiene un fungicida especial para proteger la película del recubrimiento que evita la formación de algas y hongos.

Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

#### **Sellado:**

Diluya Practtico Adhesivo para Texturi de Comex

En proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 minutos antes de aplicar la pasta.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela. Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### **DILUCIÓN**

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, sin embargo el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico. etc.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Se recomienda utilizar:

Rodillo.

Esponja

Llana metálica

Llana de acrílico

Ti roleta

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40° C. Evite aplicar el texturizado en las últimas horas del día. Cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

# TEXTURI ULTRALIGERA SEMIGROSA

Pasta acrílica texturizada acabado semigrosa



## CARTA TÉCNICA

### TIEMPO DE SECADO

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa:

Al tacto: 30 minutos.

Secado total 24 horas aproximadamente.

Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

1.32 mm (52 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.885 mm (34.84 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen **12 – 14 m<sup>2</sup> / Cubeta**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Practico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

Una vez seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no se recomienda hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.

En caso de ensuciamiento solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos ligeros procurando cuidar la integridad de la película.

Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACION (L)

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

### PRESENTACION (Kg)

Cubeta 23 Kg

Tambor 246 Kg

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página **www.comex.com.mx**.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos,

# TEXTURI ULTRALIGERA SEMIGROSA

Pasta acrílica texturizada acabado semigrosa



## CARTA TÉCNICA

en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO

# TEXTURI ULTRALIGERA TERSA

Pasta acrílica texturizada acabado tersa.



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua que esta formulada con una tecnología aligerante que reduce hasta un 20 % su peso que facilita la aplicación y transporte, lista para usarse y de fácil aplicación para decorar muros en interiores y exteriores con el que se puede diseñar distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

#### **TIPO**

Acrílica modificada.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Plafones y muros de concreto, aplanados, yesos nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos con cemento, paneles de yeso (Plaka Comex), etc.

#### **COLORES**

Base para igualar 1160 colores en sistema tinto métrico Color Center.

#### **ACABADO**

Mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

67 % +/- 2% ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

52.46 % +/- 2% Calculado por fórmula.

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.16 - 1.26 g/ml ASTM D 1475

#### **PENETRACIÓN**

330 - 370 1/10 mm ASTM D 217

#### **VOC (g/l)**

11.30 Calculado por fórmula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Por su tecnología aligerante, reduce el riesgo de sufrir lesiones por someterse a una tensión muscular al momento de transportarlo y aplicarlo, además de ahorrar costos de transportación.

Contiene un fungicida especial para proteger la película del recubrimiento que evita la formación de algas y hongos.

Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene plomo, solventes tóxicos o compuestos contaminantes.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar seca y libre de cualquier contaminante como: polvo, mugre, grasa, oxido, pintura o textura mal adherida y/o cualquier otro contaminante que inhiba la adherencia

#### **Sellado:**

Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 minutos antes de aplicar la pasta.

Si la superficie es block, sellar previamente con resanador "Blocker".

En algunos casos este producto también puede servir como fondo para recibir otros acabados, para eso se debe dejar secar 24 horas antes de aplicar el acabado

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente, de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela.

Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes, mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

#### **DILUCIÓN**

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, pero el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser:

Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico. etc.

Como junteador no se le da acabado final, se procura dejar lo más lisa y pareja la superficie. Se puede incluso lijar, se procura dejar limpia la superficie y se puede aplicar el acabado final que se quiera dar.

El tiempo máximo después de extender el producto y poder hacer el acabado es 30 minutos. Esto va a depender de las condiciones ambientales.

Si se va usar como base para emparejar dejar secar 24 hrs. antes de dar el acabado final, este puede ser con Texturi Media, Grosa, y Semigrosa.

# TEXTURI ULTRALIGERA TERSA

Pasta acrílica texturizada acabado tersa.



## CARTA TÉCNICA

### EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar:

Rodillo.

España.

Llana metálica.

Llana de acrílico.

Tiroleta.

### PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y los 40° C.

Evite pintar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite que se congele.

### TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% de humedad relativa:

Al tacto 30 minutos.

Secado total: 24 horas aproximadamente.

Tiempo de dureza: 7 días aproximadamente.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación).

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teórico es 1 mm (39.4 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.604 mm (23.8 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente **17 – 20 m<sup>2</sup>/ cubeta** Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y existe variación dependiendo del acabado que se desee.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

Una vez seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no se recomienda hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.

En caso de ensuciamiento solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos ligeros procurando cuidar la integridad de la película.

Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN (L)

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

### PRESENTACION (Kg)

Cubeta 23 Kg

Tambor 246Kg

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página **www.comex.com.mx**. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

# TEXTURI ULTRALIGERA TERSA

Pasta acrílica texturizada acabado tersa.



## CARTA TÉCNICA

Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO