

EFFEX METAL PLATA

Pintura acrílica con su brillante y vistoso tono plateado logra el efecto de hoja de plata.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Acabado decorativo metálico brillante para su uso en interiores, con su espectacular tono plateado logra el efecto de hoja de plata.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar en la decoración de interiores, sobre superficies lisas, ideal en la ambientación de casas habitación, boutiques, restaurantes, hoteles, oficinas, etc.

COLORES

Plata

ACABADO

Brillante metálico

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

35.5 +/- 2 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

33.2 +/- 2 % Calculado por volumen

VISCOSIDAD (Krebs) Ku

115 -135 Ku's ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

1.00 - 1.26 g/ml ASTM D 1475

VOC (g/l)

127.0 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es ideal para aplicarse con diversos equipos de aplicación, como: brocha metal, rodillo de felpa, brocha, esponja texturi, y plastiprotector, pinta pad, etc. dando diferentes tipos de acabado, o bien como pintura final.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre espátula o algún medio mecánico.

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, cera y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos resanar con Resanador Ok, para superficies rugosas se puede alisar con Texturi Extrafino.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Pracktico diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

FONDEO:

Aplique Vinimex en un color similar al Effex metal plata diluida al 20% con agua a dos manos, dejar secar entre mano y mano de 30 minutos. Se recomienda blanco Ostión.

Después deje secar de preferencia 24 hrs., antes de aplicar el acabado Effex Metal Plata. La intensidad del color final va a depender del color del fondo usado, para la cual se recomienda usar un tono claro similar al color del acabado final deseado.

DILUCIÓN

No requiere dilución.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Extender el Effex Metal Plata sin diluir con el rodillo de felpa fina y enseguida el pinta pad o brocha metal para lograr el acabado deseado; sugerimos formas en cuadro, espátulas, y/o rayadas.

El producto Effex Metal Plata es propio para ser usado con los diferentes complementos **Comex**, brochas, rodillos y pinta pad. Obteniendo diferentes acabados para personalizar los espacios interiores.

Dependiendo de la herramienta que se utilice para aplicar el acabado puede variar. El pinta pad deja un acabado mas liso; con la **brocha metales** es más marcado

Dependiendo del acabado e intensidad deseado se pueden dar una o dos manos.

EFFEX METAL PLATA

Pintura acrílica con su brillante y vistoso tono plateado logra el efecto de hoja de plata.



CARTA TÉCNICA

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha metal
Rodillo para superficies lisas
Pintapad
Brocha comex
Plasti protector
Esponja texturi

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.
Evite aplicar en áreas con aire acondicionado y a temperaturas menores de 10°C y mayores de 40°C.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 30 minutos.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 8 horas en condiciones estándar y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Puede variar de 0.1 a 0.12 mm (4 a 5 milésimas) y depende del tipo de acabado que se deseé y rodillo que se utilice.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.05 a 0.063 mm (2 a 2.5 milésimas).

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 7 m²/L a una mano sobre superficies lisas y correctamente acondicionadas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5 y 35 °C bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos; Use este producto con ventilación adecuada; Cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado y lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.
No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

Una vez seco el producto limpiar con un trapo humedecido, y con movimientos ligeros remover las manchas, tratando de preservar la integridad de la película.

Al ser un producto de alto brillo no se recomienda en lugares se genere polvo excesivo ni grasas.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

1 L
4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

1 L	1.15 Kg
4 L	4.60 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

EFFEX METAL PLATA

Pintura acrílica con su brillante y vistoso tono plateado logra el efecto de hoja de plata.



CARTA TÉCNICA

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO